

# HO<u>JA TÉCNICA</u>

**REF:** 11.026

#### **NEGRO "REAL"**

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net www.mongay.net

## **DESCRIPCIÓN**

Barniz bituminoso de color negro.

## **CAMPO DE APLICACIÓN**

Para hierros y herrajes en general. Protección de bajos de carrocerías. Depósitos enterrados.

## **PRESENTACIÓN**

#### En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

## **CARACTERÍSTICAS**

| Peso específico:           | 0,910 g/cm3 a 20°C                       |
|----------------------------|--|
| Estabilidad a 20°C:        | más de 1 año, a 20°C en envase sin abrir |
| Punto de inflamación:      | 33 °C                                    |
| Rendimiento:               | 13 m²/litro                              |
| Tiempo de secado al tacto: | 2 horas                                  |
| Contenido sólido:          | 50 %                                     |
| Viscosidad de suministro:  | Din-4/65 seg a 20°C                      |



### **NEGRO "REAL"**

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net www.mongay.net

## **MODO DE EMPLEO**

Se aplica a pistola o brocha.

Dilución Puede diluirse con **20.300 Diluente** "**Go-Gay**" o con **20.402 Diluente** "**Imperial**" **Desodorizado**.

Antes de la aplicación, limpiar y desengrasar bien la superficie para obtener una perfecta adherencia.

## PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

La película es muy impermeable a la humedad y proporciona una buena protección al hierro.

Acabado: brillante.
Adherencia: buena.

Dureza Lápiz Fáber: 3B