



HOJA TÉCNICA

REF: **11.090**

BARNIZ AL ALCOHOL "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado brillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

En metalistería y para la decoración de objetos en interiores dando acabados brillantes y transparentes en sus distintos colores.

Madera, cartonajes, tejidos, flores artificiales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

En los colores:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - 313 Blanco A Sup. | - 365 Caoba |
| - 323 Negro Brillante | - 372 Verde |
| - 324 Negro Mate | - 382 Azul |
| - 340 Naranja | - 389 Violeta |
| - 341 Amarillo | - 392 Roble |
| - 350 Rojo | - 396 Nogal |
| - 361 Rosa | |

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,890 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 4-5 horas

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 13 °C

Rendimiento: 13 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 25-30 minutos



HOJA TÉCNICA

REF: **11.090**

BARNIZ AL ALCOHOL "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Contenido sólido: 33 %

Viscosidad de suministro: Din-4/16 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

A pincel o por inmersión.

Puede diluirse con **20.090 Diluyente al Alcohol** o en su defecto con alcohol de elevada graduación.

Si por causa de un exceso de humedad en el ambiente se observa velamiento de la película, añadir 3-5% de **20.110 Diluyente Antivelo "Cinco Aros"**. Antes de la aplicación, limpiar y desengrasar bien la superficie para obtener una perfecta adherencia.

Para el pintado de flores secas, recomendamos primero tratarlas con agua oxigenada, después un lavado con agua abundante y dejarlas secar. Finalmente pintar por inmersión en una dilución del **11.090 Barniz al Alcohol** al 10%.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: buena.

Transparencia: buena.