



# HOJA TÉCNICA

REF: **11.200**

## BARNIZ CHAROL "ROYALINA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Barniz brillante para aplicación a muñeca sobre objetos de madera.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Restauración de muebles y elementos decorativos no estructurales (cuadros, figuras, objetos de artesanía, ...).

### PRESENTACIÓN

#### En envases de:

- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 750 ml
- 5 litros

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,925 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** 8 °C

**Rendimiento:** 6 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado al tacto:** 10 minutos

**Contenido sólido:** 36 %

**Viscosidad de suministro:** Din-4/20 seg a 20°C



# HOJA TÉCNICA

REF: **11.200**

## BARNIZ CHAROL "ROYALINA"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### MODO DE EMPLEO

Se emplea como barniz para cargar con la misma densidad y viscosidad con que se suministra.

Para reparar, puede diluirse un 10 % con **20.090 Diluyente al Alcohol**.

Se precisa que la madera esté bien cepillada y lijada. Si la madera es porosa deberá aplicarse previamente un Tapaporos como **94.428 Tapaporos Nitro Transparente**.

Una vez preparada la madera, debe frotarse por igual con una muñeca corriente empapada con **11.200 Barniz Charol Royalina**. Puede llevarse a muñeca a lo largo y circular, haciendo alguna presión al principio. Se repetirá la frotación dos, tres o más veces, hasta terminar el charolado.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados brillantes.

Adherencia sobre madera: buena.

Dureza Lápiz Fáber: 2B