



# HOJA TÉCNICA

REF: **11.600**

## BARNIZ COPAL "CINCO AROS"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro brillante.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Barnizado de la madera y de diversas superficies en interiores.

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,960 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** < 21 °C

**Rendimiento:** 8 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado al tacto:** 4 horas

**Contenido sólido:** 53 %

**Viscosidad de suministro:** Din-6/20 seg a 20°C

### MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel o brocha.

Puede diluirse con **20.600 Diluyente al aguarrás** o **20.760 Diluyente "Real"**.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados brillantes.

Adherencia sobre la madera: Buena.

Dureza Lápiz Fáber: B



# HOJA TÉCNICA

REF: **11.600**

## BARNIZ COPAL "CINCO AROS"

---

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

---

### OBSERVACIONES

Guárdese dejando el envase bien cerrado.