



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.373**

## ACRILFORN BARNIZ INCOLORO BRILLANTE LATÓN

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico brillante de secado al horno.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Especialmente recomendado para metales ligeros como el aluminio y aleaciones diversas.

También sobre niquelados y cromados.

### CARACTERÍSTICAS

**Color:** Dorado

**Peso específico:** 0,940 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** < 21 °C

**Polimerización:** 30 minutos a 150-160 °C

**Rendimiento:** 14 m<sup>2</sup>/litro

**Contenido sólido:** 37 %

**Viscosidad de suministro:** DIN-4 / 33 seg a 20°C

### MODO DE EMPLEO

A pistola, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel fino.

Puede diluirse con **20.800 Diluyente "Mundial"** o con **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.373**

## ACRILFORN BARNIZ INCOLORO BRILLANTE LATÓN

---

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

---

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Brillante

Adherencia sobre metal: Excelente

Dureza Persoz: 350 seg

Elasticidad : muy buena