HOJA TÉCNICA

REF: **12.600**

LUMACRIL LACA PARA GALVANIZADO

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz protector para el galvanizado, diluible con agua.

CAMPO DE APLICACIÓN

Protección de piezas y construcciones metálicas zincadas como puertas, barandas, farolas, postes, chapas para fachadas, vallas, conductos de ventilación, cierres de seguridad, y otros elementos expuestos a la intemperie.

El Lumacril se adhiere sobre metales ligeros como el aluminio, cobre y diversas aleaciones metálicas, como el latón.

Debido a su elevada resistencia al agua y a la intemperie el Lumacril puede aplicarse también como sistema hidrófobo sobre el cemento la piedra o la madera.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Incoloro
Peso específico:	1,07 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento:	24 horas
Estabilidad a 20ºC:	1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	> 65 ºC
Rendimiento:	20 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	20 minutos aprox.
Contenido sólido:	43 %
Viscosidad de suministro:	ligeramente tixotrópico

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **12.600**

LUMACRIL LACA PARA GALVANIZADO

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

A pistola neumática, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel fino.

Aplicándolo a pistola se recomienda una boquilla de 1,6-1,8 mm a una presión de 2-3 atm.

Puede diluirse con agua hasta obtener la viscosidad adecuada para su aplicación.

La superficie antes de barnizar ha de estar completamente limpia de impurezas, puntos de corrosión, polvo, aceite, etc. Es muy efectivo el uso de **90.125 Surfanet "Cinco Aros"** para su limpieza.

La pieza recién galvanizada, tras salir de la cuba de enjuague, aunque todavía húmeda, puede pasarse directamente a la cuba del **12.600 Lumacril Laca**, para su aplicación por inmersión.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.
Adherencia sobre metal: excelente.
Dureza Persoz: 260 seg.
Resistencia al agua: muy buena.
Resistencia a la intemperie: excelente.

OBSERVACIONES

Acabada la aplicación, limpiar los útiles empleados con agua. Los residuos todavía no endurecidos pueden eliminarse con **90.150 Aquanet "Cinco Aros"**.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.