HOJA TÉCNICA

REF: **13.056**

BARNIZ FLATTING "REAL"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz graso-sintético para la madera en interiores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Principalmente sobre madera. También sobre corcho dando un acabado sin acordonamiento.

Puede aplicarse a las sillas, mesas, ventanas estatuillas, objetos de decoración diversos, etc.

En la decoración y restauración de la madera.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	0,910 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas:	8 horas aprox.
Punto de inflamación:	30 ºC
Rendimiento:	9 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	4-6 horas
Contenido sólido:	42 %

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **13.056**

BARNIZ FLATTING "REAL"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Tiempo de secado total: 1-2 días

Viscosidad de suministro: DIN-6/50 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o pincel.

Si por evaporación del disolvente, el barniz se ha espesado, puede diluirse con **20.300 Diluente Go-Gay** o con **20.001 Esencia de Trementina**.

Se precisa que la madera esté bien cepillada y lijada. Si la madera es porosa deberá aplicarse previamente un Tapaporos como **94.428 Tapaporos Nitro Transparente**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados lisos y brillantes.

Adherencia sobre madera: muy buena.

Brillo: Excelente.

Dureza Persoz: 245 seg

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.