



HOJA TÉCNICA

REF: **14.600**

MON LAC "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Laca celulósica brillante que resalta el vetado de la madera después de su aplicación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el barnizado de mesas, mostradores, sillas, bancos, barandas y en general para la madera, proporcionando buena resistencia a la abrasión, a los golpes y al lavado con agua caliente y con alcohol, siempre con un secado posterior.

Para trabajos de ebanistería en general dando un acabado brillante y de tacto sedoso.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,925 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 °C

Rendimiento: 9 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 20 minutos

Contenido sólido: 23 %



HOJA TÉCNICA

REF: **14.600**

MON LAC "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: DIN-4/25 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica normalmente a pistola, aunque para trabajos pequeños se puede aplicar a muñeca.

Para su dilución puede emplearse:

- **20.100 Diluyente Nitro "Cinco Aros"**
- **20.125 Diluyente Mon Lac**

Para un buen acabado pueden darse dos o más capas con un intervalo de 4-6 horas.

La primera mano deberá darse bastante diluida (desde un 30% a un 50%) y las siguientes a una viscosidad más elevada. Se aconseja dar tres manos de barniz como mínimo.

Previamente, la superficie a barnizar deberá estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y totalmente exenta de humedad como base primordial para obtener una buena adherencia y buen brillo.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado brillante

Adherencia sobre madera: muy buena

Dureza Persoz: 290 seg.

OBSERVACIONES

Para acabados de gran resistencia, tanto mecánica como química, se recomienda el uso de:



HOJA TÉCNICA

REF: **14.600**

MON LAC "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

- **17.400 Nuvodur ACR Laca Incolora Brillante** (mezcla 4:1 en peso con **37.910**)

- **17.300 Nuvodur ACR Laca Incolora Satinada** (mezcla 10:1 en peso con **37.910**)