HOJA TÉCNICA

REF: **17.300**

NUVODUR ACR LACA INCOLORA SATINADA

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado a 2 componentes, a base de poliuretano.

CAMPO DE APLICACIÓN

Máquinas, aparatos, vehículos, equipamentos; para piezas metálicas y materiales plásticos.

Por estar exento de pigmentos anticorrosivos no posee estas propiedades.

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	0,963 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	6 meses en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas:	repintable después de 24 horas
Punto de inflamación:	> 21 ºC
Rendimiento:	10 m²/kg
Tiempo de secado al polvo:	30 minutos
Tiempo de secado al tacto:	4 horas
Contenido sólido:	36 %
Vida de la mezcla:	8 horas aprox.
Viscosidad de suministro:	Din-4/18 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

a, electrostática o airless, Dilución pudiéndose diluir con **20.997 Diluente Nuvodur**.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **17.300**

NUVODUR ACR LACA INCOLORA SATINADA

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Para pequeñas superficies puede utilizarse el pincel o el rodillo usando entonces para su dilución **20.848 Diluente Igualador**.

El material a pintar debe estar limpio de impurezas, productos de corrosión, humedad, aceites y grasas etc. para lograr una mejor adherencia y transparencia.

Proporción de mezcla:

- 10 parte en peso de **17.300 Nuvodur ACR Laca**
- 1 parte en peso de **37.910 Nuvodur Catalizador**

Vida de la mezcla 8 horas aprox.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Satinado
Adherencia: Excelente
Dureza Lápiz Faber 2H
Resistencia química: Buena
Elasticidad: Buena

OBSERVACIONES

Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que entonces su extracción sería muy dificultosa.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.