

HOJA TÉCNICA

REF: **17.400**

NUVODUR ACR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado a 2 componentes, a base de poliuretano.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se emplea para maquinaria, útiles, fornituras, en el sector de la construcción mecánica, electrodomésticos, aparatos de laboratorio, muebles de oficina, equipamientos hospitalarios, construcciones metálicas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1 kg
- 4 kg
- 20 kg

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,960 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: 6 meses en envase sin abrir

Intervalo de tiempo entre capas: repintable después de 24 horas

Punto de inflamación: > 21 °C


Rendimiento: 10 m²/kg

Tiempo de secado al polvo: 30-45 minutos

Tiempo de secado al tacto: 4-6 horas

Contenido sólido: 39 %

Vida de la mezcla: 8 horas aprox.



HOJA TÉCNICA

REF: **17.400**

NUVODUR ACR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: Din-4/24 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

electrostática o airless, Dilución pudiéndose diluir con **20.997 Diluyente Nuvodur**.

Para pequeñas superficies puede utilizarse el pincel o el rodillo; en este caso deberá emplearse para su dilución **20.848 Diluyente Igualador**.

El material a pintar deberá estar seco desengrasado, libre de impurezas y productos de corrosión. Para su aplicación a pistola, una vez realizada la mezcla, puede diluirse un 10% con **20.997 Diluyente Nuvodur** y removerlo lentamente.

Finalmente se deja reposar unos 15 minutos para eliminar el aire.

Para aplicación electrostática deberá ajustarse la viscosidad a 22 seg. Con la copa Din-4, quedando la resistividad a unos $8 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$.

Proporción de mezcla:

- 4 parte en peso de **17.400 Nuvodur ACR Laca Incolora**
- 1 parte en peso de **37.910 Nuvodur Catalizador**

Vida de la mezcla 8 horas aprox.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Brillante

Adherencia: Excelente

Dureza Persoz: 325 seg

Resistencia química: Buena

Resistencia a la luz: Buena

Elasticidad: Buena



HOJA TÉCNICA

REF: **17.400**

NUVODUR ACR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que entonces su eliminación sería muy dificultosa.