



HOJA TÉCNICA

REF: **17.486**

NUVODUR LACA INCOLORA MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado mate a 2 componentes, a base de poliuretano.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se emplea para la decoración y protección de la madera a la que previamente se habrá aplicado la imprimación Nuvodur.

Para el barnizado de muebles y suelos de madera.

CARACTERÍSTICAS

Color: Incoloro

Peso específico: 0,980 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 1 semana a 20°C

Estabilidad a 20°C: 6 meses en envase sin abrir

Intervalo de tiempo entre capas: repintable después de 24 horas

Punto de inflamación: 17 °C

Rendimiento: 10 m²/kg

Tiempo de secado al tacto: 3 horas aprox.

Contenido sólido: 34 %

Vida de la mezcla: 10 horas aprox.

Viscosidad de suministro: Din-4/17 seg a 20°C



HOJA TÉCNICA

REF: **17.486**

NUVODUR LACA INCOLORA MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Dilución pudiéndose diluir con **20.997 Diluyente Nuvodur**. Caso de aplicarse a pincel o brocha para su dilución deberá emplearse **20.848 Diluyente Igualador**.

El material a pintar deberá estar bien seco desengrasado y libre de impurezas. Se aconseja aplicar previamente una capa de **57.100 Nuvodur Imprimación Incolora**, que levantará y fijará el pelo de la madera, permitiendo su lijado y actuando al propio tiempo de tapaporos.

En algunos casos, dependiendo de las condiciones y de la propia madera, caso de aplicarse sin la imprimación o tapaporos, podría aparecer un fondo blanquecino debido al propio matizante.

Proporción de mezcla:

- 5 parte en peso de **17.486 Nuvodur Laca Incolora**
- 1 parte en peso de **37.900 Nuvodur Catalizador**

Vida de la mezcla 10 horas aprox.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Mate

Adherencia: Excelente

Dureza Persoz: 260 seg

OBSERVACIONES

Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que entonces su extracción sería muy dificultosa.