



HOJA TÉCNICA

REF: **17.600**

NUVODUR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano a 2 componentes con buena resistencia a la abrasión y a los agentes químicos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre metales, algunos plásticos y madera (previamente tratada con **57.100 Nuvodur Imprimación Incolora**).

Por su buena resistencia al alcohol se puede utilizar en tapones de plástico para botellas de colonia.

CARACTERÍSTICAS

Color: Incoloro

Peso específico: 0,987 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 1 semana a 20°C

Estabilidad a 20°C: 12 meses en envase sin abrir

Intervalo de tiempo entre capas: 12-24 horas

Punto de inflamación: < 21 °C

Rendimiento: 10 m²/kg

Tiempo de secado al tacto: 4 horas aprox.

Contenido sólido: 48 %

Viscosidad de suministro: Din-4/24 seg a 20°C



HOJA TÉCNICA

REF: **17.600**

NUVODUR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

De preferencia a pistola, pudiéndose diluir aproximadamente un 20% con **20.848 Diluyente Igualador**.

Para pequeñas superficies puede utilizarse pincel fino.

El material a pintar debe estar limpio de impurezas, humedad, aceites y grasas, para lograr la máxima adherencia y transparencia.

A fin de evitar la formación de burbujas de aire, deberán mezclarse bien los dos componentes removiendo suavemente sin agitar. Una vez realizada la mezcla se añade el diluyente necesario para su aplicación. Después dejar reposar la mezcla durante unos minutos.

Caso de ser necesario, transcurridas 48 horas, podrá lijarse la primera capa, si está lo suficientemente dura, y acto seguido proceder a la aplicación de una segunda capa.

Proporción de mezcla:

- 3 partes en peso de **17.600 Nuvodur Laca Incolora**
- 1 parte en peso de **37.900 Nuvodur Catalizador**

Vida de la mezcla 12 horas aprox.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Brillante

Adherencia: Muy buena

Dureza Persoz: 205 seg

Resistencia química: Muy buena



HOJA TÉCNICA

REF: **17.600**

NUVODUR LACA INCOLORA BRILLANTE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que una vez polimerizado es insoluble.

No debe aplicarse nunca en ambientes húmedos pues el catalizador entraría en reacción con el agua.

Como en la mayoría de productos a base de dos componentes deberá prepararse la mezcla necesaria para su aplicación durante esa jornada.