



HOJA TÉCNICA

REF: **36.700**

EPOXIDUR ENDURECEDOR

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Endurecedor para pinturas epoxi al agua.

CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado especialmente para: **76.700 Epoxidur Pintura para Parkings.**

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/4 kg
- 1 kg
- 3 kg

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,135 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: 6 meses en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 21 °C

Contenido sólido: 40 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/30 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Debe mantenerse la proporción en peso recomendada en cada caso por el fabricante según el componente base.

La mezcla puede diluirse con agua.



HOJA TÉCNICA

REF: **36.700**

EPOXIDUR ENDURECEDOR

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Se recomienda dejar los envases bien cerrados, en un lugar seco y fresco.