



HOJA TÉCNICA

REF: **43.025**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "GO-GAY"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de acabado brillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el acabado de toda clase de estructuras metálicas como rejas, puentes, grúas, maquinaria, etc.

También para el acabado de la madera como en bastimentos, puertas, ventanas, vallas, postes, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - 1 Blanco | - 14 Gris Claro |
| - 2 Marfil | - 15 Gris Jamaica |
| - 3 Crema | - 16 Azul Cobalto |
| - 4 Amarillo Canario | - 17 Azul Celeste |
| - 5 Amarillo Real | - 18 Verde Mar |
| - 6 Gamuza | - 19 Verde Esmeralda |
| - 7 Ocre Oro | - 20 Verde Baleares |
| - 8 Ocre Oscuro | - 21 Verde Carruajes |
| - 9 Marrón | - 22 Negro |
| - 10 Naranja | - 23 Azul Neptuno |
| - 11 Bermellón | - 24 Oxido Rojo |
| - 12 Rubí | - 25 Oxido Verde |
| - 13 Gris Perla | |

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,240 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir



HOJA TÉCNICA

REF: **43.025**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "GO-GAY"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net www.mongay.net

Manipulable: 12 horas

Punto de inflamación: 40 °C

Rendimiento: 11 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 6-8 horas

Contenido sólido: 58 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha dejando una superficie lisa sin acordonamiento. También puede aplicarse a pistola o bien a rodillo.

Para la dilución puede usarse **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Sobre superficies metálicas se recomienda dar antes una primera mano de **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"** o bien **58.150 Etch Primer Gris Claro**.

Sobre madera es preferible dar una primera mano con **53.300 Selladora "Go-Gay"** o bien con **63.038 Blanco Mate en pasta "Cinco Aros"** disuelta con aguarrás o bien **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Sobre paredes enyesadas deberá darse una primera mano de **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: buena.

Dureza Persoz: 130 seg.



HOJA TÉCNICA

REF: **43.025**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "GO-GAY"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Las características mencionadas hacen referencia al color blanco.