



HOJA TÉCNICA

REF: **43.028**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte gliceroftálico de acabado brillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la protección y acabado de toda clase de estructuras metálicas y de madera como rejas, puentes, grúas, maquinaria, carrocerías, bastimentos, puertas, ventanas, vallas, postes, barcos, electrodomésticos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 50 ml
- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - 1 Blanco | - 14 Gris Claro |
| - 2 Marfil | - 15 Gris Jamaica |
| - 3 Crema | - 16 Azul Cobalto |
| - 4 Amarillo Canario | - 17 Azul Celeste |
| - 5 Amarillo Real | - 18 Verde Mar |
| - 6 Gamuza | - 19 Verde Esmeralda |
| - 7 Ocre Oro | - 20 Verde Baleares |
| - 8 Ocre Oscuro | - 21 Verde Carruajes |
| - 9 Marrón | - 22 Negro |
| - 10 Naranja | - 23 Azul Neptuno |
| - 11 Bermellón | - 24 Oxido Rojo |
| - 12 Rubí | - 25 Oxido Verde |
| - 13 Gris Perla | |

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,212 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Manipulable: 12 horas



HOJA TÉCNICA

REF: **43.028**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Punto de inflamación: 30 °C

Rendimiento: 13 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 4-5 horas

Contenido sólido: 68 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha dejando una superficie lisa sin acordonamiento. También puede aplicarse a pistola.

Para la dilución puede usarse **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Sobre superficies metálicas se recomienda dar antes una primera mano de **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"** o bien **58.150 Etch Primer Gris Claro**.

Sobre madera es preferible dar una primera mano con **53.300 Selladora "Go-Gay"** o bien con **63.038 Blanco Mate en pasta "Cinco Aros"** disuelta con aguarrás.

Sobre paredes enyesadas deberá darse una primera mano de **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"**.

Sobre viejas pinturas puede aplicarse previamente una mano de **53.300 Selladora "Go-Gay"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: excelente.

Dureza Persoz: 133 seg.



HOJA TÉCNICA

REF: **43.028**

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Elasticidad Braive: buena.

OBSERVACIONES

Las características mencionadas hacen referencia al color blanco.