HOJA TÉCNICA

REF: **44.201**

ESMALTE BRILLANTE PARA COBRE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte aislante para aplicar sobre superficies de cobre.

CAMPO DE APLICACIÓN

Principalmente para el cobre sobre el que tiene una gran adherencia proporcionando buena rigidez dieléctrica.

Muy apropiado para marcar contactos y terminales de cables de cobre.

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	1,195 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable:	12 horas
Punto de inflamación:	< 21 ºC
Rendimiento:	10 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	6 horas
Contenido sólido:	54 %
Viscosidad de suministro:	Din-6/35 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

Para superficies pequeñas se aplica a pincel. También puede aplicarse a pistola.

Para aplicaciones a pistola se recomienda una dilución de 25 a 30% con **20.125 Mon Lac Diluente**.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **44.201**

ESMALTE BRILLANTE PARA COBRE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Debe procurarse que las superficies a pintar estén bien limpias y secas para obtener la mejor adherencia y un buen poder dieléctrico.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: excelente.

Dureza Persoz: 250 seg.

Rigidez dieléctrica media: 3 KV para espesores medios de 60 micras en seco.

OBSERVACIONES

Las características mencionadas hacen referencia al color blanco.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.