HOJA TÉCNICA

REF: **46.100**

EPOSOL ESMALTE EPOXI

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte epoxi que proporciona un lacado con semblante de porcelana.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre hierro, madera, porcelana, yeso, algunas materias plásticas, etc.

Para trabajos artísticos y manuales, como retoques en figuras, estatuillas, aparatos electrodomésticos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros
- 20 litros

En los colores:

- 1 Blanco
- 2 Marfil
- 3 Crema
- 4 Amarillo Canario
- 5 Amarillo Real
- 6 Gamuza
- 7 Ocre Oro
- 8 Ocre Oscuro
- 9 Marrón
- 10 Naranja
- 11 Bermellón
- 12 Rubí
- 13 Gris Perla
- 14 Gris Claro
- 15 Gris Jamaica
- 16 Azul Cobalto
- 17 Azul Celeste
- 18 Verde Mar
- 19 Verde Esmeralda
- 20 Verde Baleares
- 21 Verde Carruajes
- 22 Negro
- 23 Azul Neptuno
- 24 Oxido Rojo
- 25 Oxido Verde

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,271 g/cm³ a 20ºC

Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **46.100**

EPOSOL ESMALTE EPOXI

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Intervalo de tiempo entre capas:	mínimo 72 horas
Manipulable:	12 horas
Punto de inflamación:	30 ºC
Rendimiento:	11 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	7-9 horas
Contenido sólido:	66 %
Viscosidad de suministro:	Din-6/54 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel dejando una superficie lisa.

Para la dilución puede usarse **20.300 Diluente "Go-Gay"**.

Sobre acero se recomienda dar antes una primera mano de **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"** o bien **58.150 Etch Primer Gris Claro**.

Sobre madera es preferible dar una primera mano con **53.300 Selladora Go-Gay** o bien con **63.038 Blanco Mate en pasta "Cinco Aros"** disuelto con aguarrás o **20.300 Diluente Go-Gay**.

Sobre paredes enyesadas deberá darse una primera mano de **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"**.

Sobre diversas materias plásticas da buenos resultados, para lograr una buena adherencia, aplicar primero una capa de **56.140 Epoxidur Imprimación Gris** (dos componentes).

Sobre viejas pinturas puede aplicarse previamente una mano de **53.300 Selladora "Go-Gay"**.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **46.100**

EPOSOL ESMALTE EPOXI

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: excelente.

Dureza Persoz: 185 seg.

OBSERVACIONES

Las características mencionadas hacen referencia al color blanco.

Repintado: mínimo 72 horas, dependiendo del grosor de película aplicada. Si el tiempo es inferior puede provocar arrugamiento de la pintura.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.