HOJA TÉCNICA

REF: **53.110**

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA "TURIA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva, para la protección del acero, exenta de plomo.

CAMPO DE APLICACIÓN

En maquinaria, rejas, puentes, grúas, puertas, vallas y todo tipo de estructuras metálicas.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Color:	Minio de plomo
Peso específico:	1,370 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable:	24 horas
Punto de inflamación:	34 ºC
Rendimiento:	11 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	6 horas aprox.
Contenido sólido:	75 %
Viscosidad de suministro:	DIN-6/23 seg a 20ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **53.110**

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA "TURIA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o pistola.

Puede diluirse con **20.300 Diluente "Go-Gay"**, **20.001 Esencia de Trementina** o **20.402 Diluente "Imperial" Desodorizado**.

Antes de la aplicación, la superficie a pintar debe estar limpia de impurezas como productos de corrosión, trazas de humedad, cortezas laminares, aceites, grasas, etc.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Satinado.
Adherencia: Buena.
Dureza Lápiz Fáber: F

OBSERVACIONES

Como capa de acabado podemos utilizar:

- **43.001 Negro Fumisteria**
- **43.028 Esmalte Sintético Brillante**
- **43.029 Esmalte Satinado Aluminio**
- **43.046 Esmalte para Motores**
- **43.100 Esmalte Sintético Satinado**
- **43.200 Esmalte Sintético Mate "Cinco Aros"**
- **43.800 Esmalte Metalizado Secado Aire**
- **43.900 Esmalte Martelé Secado Aire**
- **46.100 Etosol Esmalte Epoxi**

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **53.110**

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA "TURIA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

- **73.030 Micáceo "Cinco Aros"**

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.