



HOJA TÉCNICA

REF: **64.043**

MASILLA CELULÓSICA "REAL"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Aparejo-masilla de tipo celulósico de gran dureza.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se aplica principalmente sobre superficies metálicas. También puede emplearse sobre yeso y madera.

Se usa para el relleno e igualación de irregularidades en carrocerías, máquinas, y en elementos de reparación o restauración.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:

- 311 Blanco
- 331 Gris
- 351 Rojizo

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,608 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 6-12 horas

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 °C

Tiempo de secado al tacto: 1 hora aprox.

Contenido sólido: 73 %

Viscosidad de suministro: pastoso



HOJA TÉCNICA

REF: **64.043**

MASILLA CELULÓSICA "REAL"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Se aplica normalmente a espátula.

Para diluir puede emplearse **20.125 Diluyente Mon Lac**.

Una vez seca, puede lijarse con papel al agua.

Puede teñirse con **83.100 Unimix "Cinco Aros"** para conseguir el tono deseado.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Mate.

Adherencia: Buena.

Dureza Persoz: 135 seg.

No descuelga en capas de 300µ.

OBSERVACIONES

Sobre la masilla y como capa de imprimación puede aplicarse: **54.043 Imprimación Celulósica "Cinco Aros"**.

Sobre la masilla directamente y como capa de acabado puede aplicarse: **44.100 Esmalte Celulósico "Cinco Aros"**.