



HOJA TÉCNICA

REF: **90.408**

REPARADOR DE ESPEJOS "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para vidrio, de secado aire, que proporciona un aspecto plateado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se emplea para la reparación y restauración de los espejos.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,00 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Manipulable: 1-2 horas

Punto de inflamación: 35 °C

Rendimiento: 17 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 30-45 minutos

Viscosidad de suministro: 1200 cP a 100rpm con Spindle 4 a 20°C

MODO DE EMPLEO

Deberá limpiarse bien la superficie del vidrio con alcohol de alta graduación, procurando que no queden señales de grasa o de plata oxidada, que provocarían un aspecto negruzco al espejo.



HOJA TÉCNICA

REF: **90.408**

REPARADOR DE ESPEJOS "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Deberá aplicarse a pistola para obtener un buen resultado. De aplicarse a pincel, el movimiento deberá ser unidireccional y sin repasar para lograr una correcta distribución de las partículas. Se aplica directamente sobre el vidrio, debiendo removerse bien antes de su utilización para homogeneizar el producto.

Puede diluirse con **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Al cabo de 1 hora aprox. aplíquese una capa de **12.200 Lumacril "Cinco Aros"** o de **58.150 Etch Primer Gris Claro** para proteger el plateado y proporcionarle más larga durabilidad, al impermeabilizar la película plateada y aislarla del medio ambiente.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia: buena.