



HOJA TÉCNICA

REF: **91.090**

SECANTE DE COBALTO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Secante para pinturas al óleo.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para favorecer el secado de las pinturas al óleo cuando esta lo requiera.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,750 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 21 °C

Tiempo de secado al tacto: 2-4 horas

Viscosidad de suministro: DIN-4/10 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se añadirá 1 o 2 gotas de Secante de Cobalto a la pintura al óleo momentos antes de pintar.

Es importante una buena homogeneización entre el secante y la pintura.



HOJA TÉCNICA

REF: **91.090**

SECANTE DE COBALTO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Debido a su color rosado-magenta no altera el tono de los blancos.